

## Aluthermo Roofreflex® :

### Descriptif pour cahier de charge

Un écran de sous-toiture isolant, réfléchissant, étanche à l'eau et hautement perméable à la vapeur.

Le complexe est composé des couches suivantes :



1. Une membrane réfléchissante et hautement perméable à la vapeur d'eau
2. Une ouate de polyester hydrofugée de 37 mm avec une conductivité thermique  $\lambda$  de 0,0366 W/(m.K)

Épaisseur de l'ouate de polyester :  $\pm 37$  mm

Poids :  $\pm 730$  g/m<sup>2</sup>

Résistance thermique :  $R = 1,00$  m<sup>2</sup>.K/W

Valeur Sd : 0,061 m