

Aluthermo Roofreflex®:

Lastenheft

Eine reflektierende, wärmedämmende, wasserabweisende und äußerst dampfdurchlässige Unterspannbahn.

Der Komplex besteht aus folgenden Lagen:



1. Eine reflektierende und äußerst dampfdurchlässige Membrane
2. Eine 37 mm dicke feuchtigkeitsgeschützte Polyesterwatte mit einer thermischen Leitfähigkeit λ von 0,0366 W/(m.K)

Dicke der Polyesterwatte: ± 37 mm

Gewicht: ± 730 g/m²

Thermischer Widerstand: $R = 1,00$ m².K/W

Sd Wert: 0,061 m